

# GAU RENOV SOL PLASTIQUE

## ALKYDE URETHANE MONOCOMPOSANT DILUABLE AU WHITE SPIRIT

Bâtiment fiche technique n°6C

### EXTERIEUR / INTERIEUR

REFERENCE	LP 3055
CLASSIFICATION AFNOR	NF T 36 005 Famille 1 Classe 4a
CLASSIFICATION COV (Directive 2004-42 / CE)	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/e) : 400g/l* (2007), 300g/l* (2010).
Ce produit contient un maximum de 300g/l de COV * g/l de produit prêt à l'emploi	

### DEFINITION

Peinture de haute qualité spéciale RENOVATION SOL PLASTIQUE. Redonne facilement une seconde vie à vos anciens sols en plastique en bon état (dalle pvc, sol pvs, lame pvc) en bon état. Performant et économique

### CARACTERISTIQUES PHYSIQUES (mesurées en blanc)

Présentation	: Liquide thixotrope
Teintes	: Selon nuancier
Finition	: <b>SATINEE ou BRILLANTE (haut laqué)</b>
Densité	: 1,4 +/- 0,05
Extrait sec en poids	: 77 % +/- 2      En vol : 63 % +/- 2

### PRINCIPALES PROPRIETES

- Application facile – souple et dure	- Lessivable
- Excellente résistance au jaunissement	- Grande brossabilité et facilité de reprise
- Très bonne résistance à l'abrasion	- Très bon pouvoir couvrant - beau tendu
	- résistante aux UV-

### MISE EN ŒUVRE

Procéder à un nettoyage minutieux du sol à rénover. Veiller à ne pas laisser des résidus de lessive. Les sols brillants peuvent être mater avec un nettoyage adéquat pour accélérer l'accroche

1ère couche : 10% **au white spirit**      **laisser sécher 24 heures puis**

2ème couche : sans dilution. Laisser sécher au moins 72 heures en aérant régulièrement

### METHODE D'APPLICATION

- Mode d'application	: A la brosse et rouleau laqueur
- Nombre de couches	: Application en 2 couches
- Rendement théorique	: 10 m²/L par couche
- Préparation support	: Les sols plastiques doivent être sains, secs, dégraissés et solides, non déjà peints

**SECHAGE** : A 20 °C et 60 % H.R. (le temps de séchage s'allonge par temps froid et/ou humide)

- Hors poussière : 2 heures	- Sec : 4-5 heures
- Recouvrable : 24 heures	- Dur à cœur : +/- 8 jours

**NETTOYAGE DES OUTILS** : Au white spirit

**CONDITIONNEMENT** : Seaux métalliques de 1L - 2,5 L - 5L - 25L

**CONSERVATION ET STOCKAGE** : 12 mois en emballage fermé d'origine. **Ne craint pas le gel.**

**SECURITE** : Etiquetage suivant directive peinture en vigueur. Voir fiche FDS GAU

Cette fiche annule et remplace les éditions précédentes – 09/2018

La présente documentation a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit fondées sur nos connaissances actuelles. Elle n'engage pas notre responsabilité et doit être considérée comme une simple indication soumise aux vérifications d'usage. Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux normes DTU en vigueur.