



# GYCERO ALKYDE URETHANE

## ALKYDE URETHANE MONOCOMPOSANT DILUABLE AU WHITE SPIRIT

Bâtiment fiche technique n°6

### EXTERIEUR

REFERENCE	LP 3055
CLASSIFICATION AFNOR	NF T 36 005 Famille 1 Classe 4a
CLASSIFICATION COV (Directive 2004-42 / CE)	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/e) : 400g/l* (2007), 300g/l* (2010).
Ce produit contient un maximum de 300g/l de COV * g/l de produit prêt à l'emploi	

### DEFINITION

Peinture de haute qualité spéciale bois et fer pour la mise en peinture de supports métalliques, en bois, en plâtre ou dérivés. Anciennes peintures nettoyées : clôtures, volets, lambris, fer forgé.

### CARACTERISTIQUES PHYSIQUES (mesurées en blanc)

Présentation	: Liquide thixotrope
Teintes	: Selon nuancier
Finition	: <b>SATINEE ou BRILLANTE (haut laqué)</b>
Densité	: 1,4 +/- 0,05
Extrait sec en poids	: 77 % +/- 2      En vol : 63 % +/- 2

### PRINCIPALES PROPRIETES

- Faible odeur	- Lessivable
- Excellente résistance au jaunissement	- Grande brossabilité et facilité de reprise
- Très bonne résistance aux intempéries	- Très bon pouvoir couvrant - beau tendu
	- Microporeuse

### MISE EN ŒUVRE

Pour une application sur du bois, plâtre ou crépis :      1ère couche : 10% **au white spirit**  
2ème couche : sans dilution

Pour une application sur supports métalliques :  
PRET A L'EMPLOI pour une application à la brosse ou au rouleau laqueur

### METHODE D'APPLICATION

- Mode d'application	: A la brosse, rouleau laqueur ou pistolet
- Nombre de couches	: Application en 2 couches
- Rendement théorique	: 10 m²/L par couche
- Préparation support	: Les fonds neufs doivent être sains, secs et solides, ceux déjà peints lessivés et les métaux ferreux propres et dérouillés

### SECHAGE : A 20 °C et 60 % H.R. (le temps de séchage s'allonge par temps froid et/ou humide)

- Hors poussière : 2 heures	- Sec : 4-5 heures
- Recouvrable : 24 heures	- Dur à cœur : 72 heures

**NETTOYAGE DES OUTILS** : Au white spirit

**CONDITIONNEMENT** : Seaux métalliques de 1L - 2,5 L - 5L - 25L

**CONSERVATION ET STOCKAGE** : 12 mois en emballage fermé d'origine. **Ne craint pas le gel.**

**SECURITE** : Etiquetage suivant directive peinture en vigueur. Voir fiche FDS GAU

Cette fiche annule et remplace les éditions précédentes – 09/2013

La présente documentation a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit fondées sur nos connaissances actuelles. Elle n'engage pas notre responsabilité et doit être considérée comme une simple indication soumise aux vérifications d'usage. Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux normes DTU en vigueur.