Laboratoire de Colorimétrie et Technique des Peintures (LCTP) –3 Rue Bellevue– 67130 MUHLBACH SUR BRUCHE
Tél : 03.88.47.39.49 Fax : 03.88.47.39.27 E-mail : peintures.lctp@wanadoo.fr

IMPREGNATION AQUA BOIS

IMPREGNATION TRAITANTE

EXTERIEUR

Bâtiment fiche technique n°72

REFERENCE	IMPREGNATION AQUA BOIS
CLASSIFICATION AFNOR	NF T 36 005 Famille 1 Classe 7b2
CLASSIFICATION COV (Directive 2004-42 / CE)	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/e) : 150g/l* (2007), 130g/l* (2010).
* g/l de produit prêt à l'emploi	Ce produit contient au maximum **1g / l COV**

DEFINITION

L'IMPREGNATION TRAITANTE est destinée au traitement PREVENTIFdes bois extérieurs ou intérieurs. Protège durablement les bois sains.
A recouvrir par notre LASURE AQUA BOIS pour obtenir un système encore plus résistant dans le temps.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Présentation : Liquide
Teintes : Incolore ou teintes bois selon nuancier
Densité : 0,90 +/- 0,05.Varie selon les teintes

PRINCIPALES PROPRIETES

Protection spéciale contre les U.V. du soleil.
Traite le bois en profondeur
Microporeux : laisse respirer le bois
Hydrofuge : imperméable à l'eau
Très bonne résistance aux intempéries

MISE EN ŒUVRE PRET A L'EMPLOI.

METHODE D'APPLICATION

Mode d'application : A la brosse, par trempage, par pulvérisation
Nombre de couches : Bois sains : 1 à 2 couches
Rendement théorique : 3 à 5 m²/litre
Préparation du support : Poncer ou décaper les éventuels revêtements antérieurs et dépoussiérer.

SECHAGE : A 20 °C et 60 % H.R. (le temps de séchage s'allonge par temps froid et/ou humide)

Séchage complet : 1 jour environ
Recouvrable par lasure : 24 heures
Temps entre 2 couches : 15 minutes

NETTOYAGE DES OUTILS : A l'eau.

CONSERVATION ET STOCKAGE : 12 mois en emballage fermé d'origine. **Craint le gel**.

CONDITIONNEMENT : Emballages métalliques de 1L -5L - 25L

SECURITE : Etiquetage suivant directive peinture en vigueur.

Cette fiche annule et remplace les éditions précédentes – 01/2013

La présente documentation a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit fondées sur nos connaissances actuelles. Elle n'engage pas notre responsabilité et doit être considérée comme une simple indication soumise aux vérifications d'usage. Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux normes DTU en vigueur.