

# MAT A PLAFOND HYBRIDE

## GLYCERO MATE EN PHASE SOLVANT

Bâtiment fiche technique n°16b

### INTERIEUR

REFERENCE	LP MAP2710
CLASSIFICATION AFNOR	NF T 36 005 Famille 1 Classe 2b
CLASSIFICATION COV (Directive 2004-42 / CE)	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30g/l* (2010). Ce produit contient un maximum de 100g/l de COV * g/l de produit prêt à l'emploi

### DEFINITION

Produit recommandé pour la rénovation les plafonds fortement dégradés ou tâchés. Garanti une rénovation rapide et efficace. Tous les avantages d'une acrylique alliés à ceux d'une glycéro huile chaulée. Non jaunissant et peut être retapissé

### CARACTERISTIQUES PHYSIQUES (mesurées en blanc)

Présentation	: Liquide épais	Teintes	: BLANC
Finition	: <b>MATE</b>	Densité	: 1,60 +/- 0,05
Extrait sec en poids	: 60 % +/- 2	En vol	: 42 % +/- 2

### PRINCIPALES PROPRIETES

Blanc non jaunissant dans le temps	Mise en oeuvre facile (pas de lavage préalable du support)
Excellents pouvoirs couvrant et garnissant	Très bon accrochage sur fonds poreux
Laisse respirer le support	
Isole parfaitement les taches de noir de fumée, les taches de bistres, les taches d'eau sèches et la nicotine.	

### MISE EN ŒUVRE

PRET A L'EMPLOI

### METHODE D'APPLICATION

- Mode d'application : A la brosse, rouleau ou airless
- Nombre de couches : 1 à 2 en rénovation selon l'état du support
- Rendement théorique : 10m<sup>2</sup>/L. Variable selon la porosité du support
- Préparation support : Pas de lavage, juste un dépoussiérage. Les fonds doivent être secs et non gras.

### SECHAGE : A 20 °C et 60 % H.R. (le temps de séchage s'allonge par temps froid et/ou humide)

- Hors poussière : 2 heures - Sec : 8 heures
- Recouvrable : en cas de tâches, si une 2e couche s'avérait nécessaire, attendre 24 heures minimum avant de l'appliquer.

**NETTOYAGE DES OUTILS** : white spirit

**CONDITIONNEMENT** : seau métal de 10 L

**CONSERVATION ET STOCKAGE** : 12 mois en emballage fermé d'origine. **Ne craint pas le gel.**

**SECURITE** : Etiquetage suivant directive peinture en vigueur.

-----  
Cette fiche annule et remplace les éditions précédentes – 09/2017

La présente documentation a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit fondées sur nos connaissances actuelles. Elle n'engage pas notre responsabilité et doit être considérée comme une simple indication soumise aux vérifications d'usage. Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux normes DTU en vigueur.