



ALSACRYL

DISPERSION CONCENTREE AUX COPOLYMERES ACRYLIQUES

Bâtiment fiche technique n°12

EXTERIEUR - PHASE AQUEUSE

REFERENCE	LP 204/205/206
CLASSIFICATION AFNOR	NFT 36005 Famille 1 Classe 7b2
CLASSIFICATION COV (Directive 2004-42 / CE)	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/c) : 75/l* (2007), 40/l* (2010) * g/l de produit prêt à l'emploi
Ce produit contient au maximum 40g/l COV.	Les valeurs COV tiennent compte de nos colorants.

DEFINITION

Acrylique mate idéale pour la 1^{ère} mise en peinture des façades **extérieures** neuves.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES (mesurées en blanc)

Présentation	: Semi-pâte	Densité	: 1,26 +/- 0,05
Teintes	: Selon nuancier	Extrait sec en poids	: 44 % +/- 2
Finition	: Mate	En vol	: 29 % +/- 2

PRINCIPALES PROPRIETES

Grande facilité d'application	Haut pouvoir couvrant
Très bonne tenue aux intempéries	Sans farinage / Lessivable
Fort pouvoir garnissant	Laisse respirer le support tout en étant imperméable
Ne faïence pas	
Aspect blanc neige (non jaunissant dans le temps)	Ne faïence pas, ne farine pas

MISE EN ŒUVRE

Eviter de peindre au soleil, par temps de pluie ou sur support non sec, surchauffé ou gelé
(Cf. Fiche technique "Ravalement de façade" sur demande)

<u>Dilution</u>	: 1ère couche : 5-10% à l'eau pour application à la brosse-rouleau 10-15% à l'eau pour application au pistolet : 2ème couche : Sans dilution
-----------------	---

METHODE D'APPLICATION

Mode d'application	: Brosse, rouleau ou pistolet (buse 0.60 à 0.70 mm)
Nombre de couches	: 2
Rendement théorique	: 6 m ² /Kg par couche
Préparation du support	: Les fonds neufs ou déjà peints doivent être correctement nettoyés et brossés (béton, ancien crépi, plâtre..) et doivent être sains, secs et solides.

Ne pas repeindre les crépis neufs avant 28 jours.

Sur les surfaces friables (ex : vieux crépis) et les fonds douteux ou tachés, appliquer au préalable un fixateur de fonds (nous consulter). Sur les fonds neufs, appliquer au préalable du FIXALO en sous couche.

SECHAGE : A 20 °C et 60 % H.R. (le temps de séchage s'allonge par temps froid et/ou humide)

Hors poussière	: Moins d'1 heure	
Sec	: 2-3 heures	Recouvrable : 6-8 heures

NETTOYAGE DES OUTILS : A l'eau immédiatement après utilisation

CONDITIONNEMENT : Seaux plastiques de 1 KG - 7 KG - 15 KG - 20 KG

CONSERVATION ET STOCKAGE : 12 mois en emballage fermé d'origine. **Stocker à l'abri du gel.**

SECURITE : Etiquetage suivant directive peinture en vigueur. Voir fiche FDS.NEANT

Cette fiche annule et remplace les éditions précédentes – 09/2013

La présente documentation a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit fondées sur nos connaissances actuelles. Elle n'engage pas notre responsabilité et doit être considérée comme une simple indication soumise aux vérifications d'usage. Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux normes DTU en vigueur.