



PEINTURE SPECIALE TUILES

Dispersion concentrée au COPOLYMERES ACRYLIQUES

NATURE ET DOMAINE D'UTILISATION

Idéal pour la mise en peinture des tuiles ciment et terre cuite.

MISE EN OEUVRE

Dilution : 1ère couche : 10% à l'eau pour application à la brosse-rouleau-pistolet-airless
2ème couche : sans dilution

Ne pas appliquer à une température inférieure à 7°C ni supérieure à 25°C.

PROPRIETES

- Grande facilité d'application - Haut pouvoir couvrant
- Excellente tenue aux intempéries, sans farinage
- Laisse respirer le support tout en étant parfaitement imperméable
- Fort pouvoir garnissant - Protection UV renforcée

CARACTERISTIQUES

Présentation : semi-liquide
Conservation : stocker à l'abri du gel. Bonne.
Teintes : selon nuanciers
Finition : soyeuse

METHODE D'APPLICATION

Mode d'application : à la brosse ou au pistolet (buse 0.60 à 0.70 mm) ou airless
Nombre de couches : application en deux couches
Rendement théorique : 6 m²/Kg par couche
Préparation support : Les fonds doivent être correctement nettoyés et brossés et parfaitement secs. Nettoyage au jet haute pression avec un traitement antimousse s'il y a lieu. Sur les surfaces friables ou très poreuses appliquer au préalable notre fixateur de fonds FIXALO. Une couche d'HYDROFUGE en finition augmente la résistance à l'abrasion.

SECHAGE

Varie avec la température et le degré Hygrométrique de l'air ambiant à 20 °C

hors poussière : moins d'1 heure
sec : 2-3 heures

NETTOYAGE DES OUTILS : A l'eau

CONDITIONNEMENT : Seaux plastiques de 15 litres

STOCKAGE ET TRANSPORT

Ne pas faire voyager à une température négative inférieure à 0 °C

Maximum 12 mois sous abri à température ambiante de 5 à 30°C.

CONDITIONS D'APPLICATION

Bien homogénéiser le produit avant emploi.

CONDITIONS TEMPERATURES

Température mini et maxi d'application : 10°C / 25°C La température du support doit être impérativement supérieure à 10°C et inférieure à 30°C. Le non respect de ces conditions entraîne de graves désordres. Pendant toute la durée du séchage, la température ne doit pas être inférieure à 10°C ni supérieure à 25°C, sous risque de perturber la formation du film, conduisant à une non-adhérence du film sur le support. Veiller à ne pas appliquer en période chaude sur des supports d'une température supérieure à 25°C. Exposé à un fort rayonnement solaire, le support peut atteindre des températures largement supérieures. Ces conditions sont dommageables pour l'application et la bonne tenue de la peinture. Des perturbations se produisent dans la formation du film de peinture (piqûres, bulles, porosité). Ne pas appliquer par temps de brouillard ni de pluie.

CONDITIONS HYGROMETRIE

Son pourcentage a une très grande incidence sur la vitesse de séchage.

Dans un air saturé en humidité l'évaporation de l'eau est quasiment nulle.

Cette fiche annule et remplace les éditions précédentes 10/2018

La présente documentation a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit fondées sur nos connaissances actuelles. Elle n'engage pas notre responsabilité et doit être considérée comme une simple indication soumise aux vérifications d'usage.

Les supports neufs doivent être conforme au DTU 59-1 et 59-2.