

# VERNIS BOIS ET METAUX

Bâtiment fiche technique n°8

## EXTERIEUR

REFERENCE	LP 3055
CLASSIFICATION AFNOR	NF T 36 005 Famille 1 Classe 4a
CLASSIFICATION COV (Directive 2004-42 / CE)	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/e) : 500g/l* (2007), 400g/l* (2010). Ce produit contient un maximum de 400g/l de COV de produit prêt à l'emploi

## DEFINITION

Alkyde uréthane monocomposant diluable au white spirit  
Vernis incolore de grande qualité destiné à assurer une bonne protection et une belle finition au bois. Peut être appliqué également sur les métaux ferreux et en protection des cuivres.

## CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Présentation	: Liquide thixotrope	Finition	: <b>Satiné-ciré ou brillant laqué</b>
Conservation	: 1 an en emballage fermé d'origine	Densité	: 1 à 1,2 selon la finition
Teintes	: Incolore		

## PRINCIPALES PROPRIETES

Bonne résistance aux rayons solaires sans farinage ni jaunissement  
Excellente brossabilité et facilité de reprise : ne coule pas  
Bonne résistance du film à l'abrasion normale  
Lessivable

## MISE EN ŒUVRE

Dilution : 1ère couche : 10% **au white spirit**  
: 2ème couche : sans dilution

## METHODE D'APPLICATION

Mode d'application : A la brosse, rouleau laqueur  
Nombre de couches : Application en deux couches  
Rendement théorique : 10 m<sup>2</sup>/L par couche  
Préparation support : Les bois neufs doivent être sains, secs et solides. Les bois déjà revêtus d'un ancien vernis doivent être nettoyés et dépolis.

Un léger ponçage est conseillé avant d'appliquer la deuxième couche de vernis afin d'obtenir un film final lisse au toucher.

## SECHAGE : Varie avec la température et le degré hygrométrique de l'air ambiant à 20 ° C

Hors poussière : 2 heures  
Sec : 4-5 heures  
Recouvrable : 24 heures  
Dur à coeur : 72 heures

**NETTOYAGE DES OUTILS** : Au white spirit

**CONDITIONNEMENT** : Seaux Métalliques de 1 L - 5L

**SECURITE** : Etiquetage suivant directive peinture en vigueur. Voir fiche FDS.

-----  
Cette fiche annule et remplace les éditions précédentes – 09/2013

La présente documentation a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit fondées sur nos connaissances actuelles. Elle n'engage pas notre responsabilité et doit être considérée comme une simple indication soumise aux vérifications d'usage.  
Les supports neufs doivent être conformes aux DTU 59-1 et 59-2.