

VITRIFICATEUR PARQUET AQUA

BATIMENT - FICHE TECHNIQUE N°46

A+



INTERIEUR

- NATURE ET DOMAINE D'UTILISATION :

Vitrificateur POLYURETHANE incolore en phase aqueuse monocomposant sans odeur pour une haute protection. Recommandé pour les parquets, planchers, escaliers et boiseries intérieures tels que lambris et meubles. Facile à appliquer. Formule respectueuse de l'homme et de l'environnement permettant une vitrification des pièces de maison habitées.

- CARACTERISTIQUES :

- Présentation : Liquide gélifié
- Conservation : 12 mois en emballage fermé d'origine.
- Teintes: incolore (non jaunissant)
- Finition : **Lustrée (2 couches) brillante (3 couches)**
- Densité : 1.04
- Extrait sec : 31.25 % poids 31.06 % en vol.
- COV : < 11 g/l (selon directive européenne 2004-42/CE)

COMPOSITION :

Résines acrylique uréthane -
diméthylpolysiloxane -
additifs divers -
cire.

- PROPRIETES

- Excellente résistance à l'eau, café, détergent ménager, casserole chaude....
- Excellente résistance à l'abrasion
- Solide (dur et souple) : résistance aux rayures
- Résiste aux traces noires (talon chaussure) sur le parquet
- Ne modifie pas la nuance d'origine de l'essence de bois (ne donne pas un aspect "mouillé")
- Formulation sans odeur, facile à appliquer, séchage rapide

- PREPARATION DES SUPPORTS

Les parquets, boiseries et matériaux assimilés doivent être parfaitement sains, secs, propres et exempts de cires, graisses ou huiles.

Les PARQUETS NEUFS ou DECAPES doivent être poncés à sec et soigneusement dépoussiérés

Les PARQUETS DEJA VITRIFIES doivent être dépolis au papier à poncer fin et dépoussiérés.

Si le vernis est partiellement écaillé, il est conseillé de décaper toute la surface.

Les PARQUETS CIRES doivent être raclés jusqu'au bois nu et ensuite dégraissés.

Les PARQUETS EXOTIQUES exsudants (ex : teck) doivent être dégraissés.

- MISE EN OEUVRE

1ère couche : Diluer entre 10 et 20 % à l'eau pour une meilleure pénétration dans le support.

Pour les autres couches, appliquer directement sur le parquet nu en couches régulières, garnies et croisées en terminant dans le sens du bois.

- METHODE D'APPLICATION

- Mode d'application : Brosse, rouleau laqueur (conseillé pour les surfaces importantes)
- Nombre de couches : 2 sur lambris et meubles et parquet avec trafic normal,
3 couches pour les parquets à fort trafic
Egréner légèrement au papier poncer sec 120 avant la dernière couche pour éliminer les dernières petites aspérités afin d'obtenir une belle finition lisse et qui facilitera l'entretien. Dépoussiérer soigneusement.
- Rendement théorique : 8-10m² / litre par couche
- **SECHAGE** Temps de séchage à 20°C et 60% H.R. (*)
- non collant : 45 min. à +/- 1 H
- recouvrable : 3H (ne jamais attendre plus de 48h afin de conserver une bonne adhérence)
- circulaire : 24 H avec précaution
- Dur : 3 jours (temps d'attente recommandé avant de replacer les meubles)

A noter que les propriétés optimales sont atteintes 2 semaines après l'application (finition, dureté, résistance...)

(*) le temps de séchage s'allonge par temps froid et/ou humide. Eviter de vitrifier sous 13°C et/ou hygrométrie supérieure à 70 % H.R

INFORMATIONS : Proscrire l'utilisation de lasure, lessive ou éclaircisseur avant de vitrifier. L'apparence laiteuse du vitrificateur parquet disparaît au séchage.

NE PAS APPLIQUER A UNE TEMPERATURE <13°C et >25°C - CRAINT LE GEL -

- **NETTOYAGE DES OUTILS** : A l'eau immédiatement après utilisation

- **CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE** : 1 L - 2.5 L - 5 L - 15 L

Se conserve 12 mois en emballage fermé d'origine à l'abri du gel et de la chaleur dans un endroit sec.

- **SECURITE** : Etiquetage suivant directive peinture en vigueur. Voir fiche FDS. NEANT

Cette fiche annule et remplace les éditions précédentes -09/2013

La présente documentation a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit fondées sur nos connaissances actuelles. Elle n'engage pas notre responsabilité et doit être considérée comme une simple indication soumise aux vérifications d'usage.

Les supports neufs doivent être conformes au DTU 59-1 et 59-2.