



LP SPORT



SPECIALE TRACAGE DE TERRAINS DE SPORT

EXTERIEURS ENGAZONNES

Bâtiment fiche technique n°67

EXTERIEUR - PHASE AQUEUSE

REFERENCE	LP 200
CLASSIFICATION AFNOR	NFT 36005 Famille 1 Classe 7b2
CLASSIFICATION COV (Directive 2004-42 / CE)	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i) : 140g/l* (2007), 140g/l* (2010) * g/l de produit prêt à l'emploi Ce produit contient au maximum 1g/l COV . Les valeurs COV tiennent compte de nos colorants.

DEFINITION

Peinture en phase aqueuse spécialement étudiée pour le traçage des lignes de jeux des terrains de sport engazonnés, fortement pigmentée à l'oxyde de titane permettant un blanc soutenu.
Application avec machine à tracer pour produits liquides.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Présentation	: Semi -liquide	Densité	: 1,42 +/- 0.03
Teintes	: BLANC FORT + Teintes nuancier		

PRINCIPALES PROPRIETES

Très bon pouvoir opacifiant, (mouillage parfait du brin d'herbe)
Très bonne résistance en cas de pluie. N'altère pas le gazon.
Viscosité étudiée de manière à obtenir un bon écoulement sur le gazon, d'où une excellente pénétration.
Sans risque pour l'applicateur et les joueurs.
Résistant aux intempéries et au passage. Supprime tous les inconvénients du traçage au plâtre .

MISE EN ŒUVRE

Le séchage de l'herbe conditionne la bonne tenue de la peinture, il est donc indispensable avant toute application :
- d'avoir procédé à la coupe du gazon minimum 24 heures avant.
- de vérifier l'absence d'humidité sur les brins d'herbe occasionnée par l'arrosage, la rosée, la pluie
- de vérifier les conditions climatiques du moment et à venir dans les 4 heures suivant l'application.
Le brouillard, la condensation, la pluie, le gel empêcheront le séchage du film de peinture, il ne faut donc pas appliquer dans ces conditions climatiques.

METHODE D'APPLICATION

MATERIEL : Machines traceur pistolet, ou machine à rouleaux.
DILUTION : De 2 à 6 fois son poids d'eau selon les performances recherchées.
1 kg de peinture LP sport pour 3 L d'eau est la dilution idéale pour les premiers traçages.
Pour les traçage d'entretien 1 kg de LP sport peut être dilué avec 6 L d'eau
Seulement 3kg au maximum de peinture LP SPORT sont nécessaire pour le traçage d'un terrain complet.

SECHAGE : Dans des conditions normales d'application (T = 20°C et 60% HR).
Sec au toucher après quelques minutes. Sec à cœur en 1 à 2 heures.

NETTOYAGE DES OUTILS : A l'eau chaude de préférence, aussitôt après l'emploi.

CONDITIONNEMENT : Seaux plastiques de 15 KG – 20 KG

CONSERVATION ET STOCKAGE : 12 mois en emballage fermé d'origine. **Stocker à l'abri du gel.**

SECURITE : Etiquetage suivant directive peinture en vigueur. Voir fiche FDS. NEANT.

Cette fiche annule et remplace les éditions précédentes – 09/2013

La présente documentation a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit fondées sur nos connaissances actuelles. Elle n'engage pas notre responsabilité et doit être considérée comme une simple indication soumise aux vérifications d'usage. Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux normes DTU en vigueur.